

WAKOL D-3318 (6 oder 13 kg)



- faserarmer Dispensionsnassbettklebstoff zur Verklebung von Klebesheets und Hydro Böden
- für gespachtelte Untergründe
- Verklebung von Klebesheets
Zahnpachtel A2, Verbrauch ca. 400 g/m²
- Verklebung von Hydro
mit Trittschall: Zahnpachtel B2
Verbrauch ca. 550 g/m²
ohne Trittschall: Zahnpachtel B1
Verbrauch ca. 450 g/m²

WAKOL D-3318 entspricht DIN EN 14259

Größe: 6 kg 13 kg
VPE: 1 Kübel 1 Kübel

WAKOL PU-270 2 K (6 kg A + 1,5 kg B-Komponente)



- für klimatisch anspruchsvolle Bereiche (Schaufenster, Wintergärten) oder für Räume mit erhöhter Feuchtigkeitsbelastung und bei nicht saugenden Untergründen
- Verklebung von Klebesheets
Zahnpachtel A2, Verbrauch ca. 400 g/m²
- Verklebung von Hydro
mit Trittschall: Zahnpachtel B2
Verbrauch ca. 550 g/m²
ohne Trittschall: Zahnpachtel B1
Verbrauch ca. 450 g/m²

WAKOL PU-270 entspricht DIN EN 14259

Größe: 7,05 kg
VPE: 1 Kübel

WAKOL MS 290



- 1-Komponenten Klebstoff zur Verklebung von MICODUR-Böden
- schubfeste Klebung
- saugfähige und nichtsaugende Untergründe im Innenbereich
Zahnpachtel A2, Verbrauch ca. 400 g/m²

WAKOL MS 290 entspricht DIN EN 14259

Größe: 18 kg
VPE: 1 Kübel

WAKOL PU-280



- 1-Komponenten Polyurethanvorstrich zum Grundieren von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen für die Verklebung von Hydro Böden und Klebesheets in Feuchträumen
- Auftragsweise mit Vorstrichwalze, kurzhaariger Velours- oder Schaumstoffwalze
- Verbrauch ca. 100-150 g/m² als Vorstrich ca. 250-350 g/m² als Feuchtsperre

WAKOL PU-280 entspricht DIN EN 14259

Größe: 11 kg
VPE: 1 Kanister

WAKOL D 3040



- Dispensionsvorstrichkonzentrat zum Grundieren von:
- Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltestrichen
 - Betonuntergründen
 - Magnesiaestrichen mit ausschließlich mineralischen Zuschlagsstoffen
 - grundgereinigten Fliesen, Terrazzo
 - Holzdielen
 - Gipsfaserplatten
 - wasserbeständigen Klebstoffresten

vor der anschließenden Spachtelung im Innenbereich.

Auftragsweise und Verbrauch:

- WAKOL Vorstrichwalze, kurzhaarige Velours- oder Schaumstoffwalze
- ca. 50 g/m² Konzentrat

Größe: 10 kg
VPE: 1 Kanister

WAKOL Z 615



Staubarme, spannungsarme, zementäre Ausgleichsmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schichtdicken von 1–10 mm ungestreckt, von 10–30 mm gestreckt unter:

- Textilbelägen
- elastischen Belägen
- Parkett (Mindestschichtdicke 2 mm)
- Korkbodenbelägen
- erhöhten Beanspruchungen (Mindestschichtdicke 3 mm)

im Innenbereich.

Auftragsweise und Verbrauch:

- Spachtel oder Raket ca. 1,5 kg/m²/mm
- Der Verbrauch ist abhängig von der Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Größe: 25 kg
VPE: 1 Sack