MICODUR

			Mineral Micodur
	Masse & Gesamtdicke	EN 16511	905 × 445 × 7,2 mm
	Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33
	Flächengewicht	EN 430	ca. 12 000 g/m2
	Abriebverhalten	EN 14354 & EN 13329	>10 000 WR4 AC5
	Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	ca. 19 dB
	Stuhlrolleneignung	EN 425	erfüllt
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	A2fl-s1
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,05 m2 K/W
	Massstabilität	EN 434	< 0,03 %
	Resteindruck	EN 433	0,00 mm
	Lichtechtheit	ISO 105	7 / 8
	Chemikalieneinwirkung	EN 423	sehr gut Beständigkeit
	Emissionswerte		< 100 ppm laut AgBB
24h	Dickenquellung 24h	EN 317	0 %
	Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m
	Aufladungsspannug	EN 1815	< 2,0 kV antistatisch
	Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A1/MSR-B1
	Möbelfussverschiebung	EN 424	keine sichtbaren Schäden
DS	Rutschfestigkeit	EN 13501 -1	Klasse DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2:2016	Grad 5 / 5