PRINTKORK

			HDF
	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	915 × 305 × 10 mm 1815 × 200 × 10 mm 1235 × 305 × 10 mm
	Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 Objektbereich 33
	Flächengewicht	EN 430	ca. 8.600 g/m²
	Abriebverhalten	EN 14354 & EN 13329	AC5
	Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	17 dB
	Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet für Typ W
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Cfl s1
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,080 m² K/W
	Massstabilität	EN 434	< 0,05 %
	Resteindruck	EN 433	max. 0,15 mm
	Lichtechtheit	ISO 105	7 / 8
	Chemikalieneinwirkung	EN 423	Sehr gute Beständigkeit
24h	Dickenquellung 24h	EN 317	< 8%
	Stossfestigkeit	EN 51130	2.000 / 14 mm
	Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	HDF > 450 kg/lfm – kg/m
DS	Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10